


Dynacoat 1K Plastics Primer – D2.01.05



Готовый к применению

Наименование:

Dynacoat 1K Plastics Primer




1.2-1.4 мм

Описание:

Быстросохнущий однокомпонентный адгезионный грунт для работы с пластиковыми деталями.

Продукты и добавки:

Dynacoat 1K Plastics Primer




1 слой.

Основные компоненты:

Dynacoat 1K Plastics Primer : Полиолефиновые смолы

Поверхности, подходящие для обработки:

Все пластиковые детали, за исключением деталей сделанных из чистого PE (полиэтилена).




20 минут при 20°C

Примечание: Не наносите грунт 1K Plastics Primer на детали с имеющимся на поверхности заводским грунтом.

Подготовка поверхности:

Мойка поверхности детали теплой водой с моющим средством, затем тщательное ополаскивание поверхности чистой водой. Удалите с поверхности загрязнения обезжиривателем Uni-degreaser.



Все грунты и отделочные покрытия (в течении 24 часов)

Пропорции смешивания:

Dynacoat 1K Plastics Primer готовый к применению (встряхивать 5 секунд перед использованием)



Вязкость:

15-17s (DIN Cup 4 при 20°C)

Настройки краскопульты:

Краскопульт: С верхним бачком: **Дюза:** 1.2-1.4 мм **Давление:** 2-4 бар

Нанесение:

Нанесите одинарный мокрый слой, затем после выдержки в 20 минут нанесите грунты-выравниватель или отделочное покрытие.

Толщина пленки:

1-4 мкм

Теоретический расход:

11 м²/литр при толщине покрытия 1 мкм.

Примечание: Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.

Применение	Нанесите один слой на обработанную пластиковую поверхность.
Открытое время	Соблюдайте выдержку не менее 20 минут и не более 24 часов перед нанесением последующего покрытия.
Последующие покрытия	Грунты-выравниватели и отделочные покрытия Dynacoat.
Очистка оборудования:	Растворители Dynacoat или нитроцеллюлозный растворитель.
Упаковка:	1K Plastics Primer: 1л
Срок годности:	2 года при 20°C

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.dynacoat.ru